

## Technique argile 4 - Amincissement

La technique d'amincissement permet de réaliser des tasses, des vases, des boîtes, etc.

### Déroulement

- Après avoir pétri l'argile, façonner une sphère.
- Commencer à faire un creux à l'aide du pouce, en tournant l'argile, jusqu'au fond de la boule. Laisser 2 centimètres d'argile au fond.



- Placer le travail en cours dans le creux de la main.
- Cette main retient le contenant créé tout au long de sa réalisation.
- Ceci empêche l'objet de trop s'élargir.



- Répétez plusieurs fois le pincement de bas en haut de la sphère tout en tournant la sphère.
- Laissez sécher 5 minutes



- Déposer le contenant sur la tournette.
- Affermir le col du contenant Avec l'ébauchoir et lisser l'intérieur et l'extérieur du contenant.
- Laisser sécher 10 minutes à l'envers pour faire sécher la base.



- Façonner ainsi un contenant dont la paroi atteint ½ centimètres d'épaisseur.



- Texturer la paroi du contenant par incisions avec un stylet.

Le pied du contenant sera formé par la technique d'évidage.