

Technique argile 1 – battre et pétrir l'argile

L'argile (glaise) achetée est déjà prête pour utilisation mais certaines personnes recommandent qu'on la pétrisse avant de l'utiliser.

Il est recommandé de pétrir l'argile lorsqu'elle a été recyclée après utilisation.

Les mots **glaise** et **argile** sont interchangeables, ils font référence au même matériau.

Méthode 1-

Matériel

- Canevas
- Glaise

Déroulement

- Préparer la surface de travail, c'est-à-dire habituellement une table à hauteur de comptoir que l'on a recouvert de canevas (grosse toile claire) En salle de classe, recouvrir la surface individuelle de travail de papier journal si on n'a pas de **canevas**.
- Prendre de la glaise assez humide, former une boule et la placer sur la surface de travail.
- Enrouler l'argile sur elle-même avec un mouvement circulaire.
- Puisque la glaise aura tendance à s'allonger, il faut la ramener sur elle-même. Pour ce faire, prendre la glaise à deux mains (pouces joints) et la pousser loin de soi et vers le bas.
- Ramener la glaise vers soi toujours à deux mains tout balisant les côtés.

Méthode 2 –

Matériel

- Plaque de plâtre
- Glaise

Déroulement illustré



On pétrit l'argile comme on pétrit le pain.
Le but est de chasser les bulles
d'air.

Le pétrissage dure autour de 2 minutes, selon
la grosseur de la motte.